

Fiche Technique EST-S Imprimer

Pont de liaison monocomposant pour mortiers ESTone.tex.

CLASSE MATÉRIELLE	Revêtement de joint de pont monocomposant à base de résines synthétiques, de charges minérales siliceuses et d'additifs organiques et inorganiques. Spécialement formulé comme pont d'adhérence pour les mortiers ESTone.tex sur supports lisses et / ou sans absorption.
PROPRIÉTÉS	Pont d'adhérence pour appliquer les mortiers ESTone.tex sur supports lisses, béton de coffrage ou sans absorption de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient pour les carreaux de sol et muraux. Égaliseur à absorbeur pour les applications ultérieures des mortiers ESTone.tex.
CHAMPS D'UTILISATION	- Revêtement de thématisation pour le Système ESTone.tex. - Supports de réhabilité. - Lissage des chapes en béton et béton coulé sur place. - Planchers avec résidus, planchers à base de carreaux de céramique, pierre artificielle et naturel, etc...
AVANTAGE	- Application intérieure et extérieure. - Prêt à l'emploi. Monocomposant. - Texture granuleuse qui favorise l'ancrage. - Convient pour les carreaux de sol et muraux. - Grand pouvoir adhérent. - Associe et unifie l'absorption du support. - Application uniforme, rapide et simple.
PRÉPARATION de SUPPORT	Les supports mentionnés ci-dessus doivent être sains, propres, exempts de débris de peinture, de pièces mal adhérentes ou de substances pouvant entraver l'adhérence telles que la poussière, la saleté, etc. Toutes les pièces amovibles doivent être retirées. Les traitements de surface comme les cires, les huiles et les agents de démoulage doivent être supprimés. Le support doit avoir effectué la rétraction de séchage hygrométrique et ne pas présenter d'humidité. En cas de doute, effectuez une mesure d'humidité résiduelle avec un hygromètre au carbure.
DEMANDE	Agitez le récipient avant utilisation pour homogénéiser le produit et éviter les tassements. Mélanger 2 volumes d'EST-S Imprimer avec jusqu'à 1 eau à l'aide d'un agitateur mécanique ou manuel. Étalez le produit avec un rouleau ou une brosse. Appliquer l'enduit ou le mortier ESTone.tex une fois l'EST-S Imprimer séché (de 1 à 24 heures, selon la température, le support, etc ...
APPARENCE	Liquide jaune dense (mélange thixotrope)
TYPE	Emulsion de résines synthétiques granulaires
APPLICATION T ^a	À partir de 5° C, à la fois sur la surface à peindre et à température ambiante
RELIURE	Résines synthétiques
TEMPS DE SÉCHAGE	1-24 heures
SOLUBILITÉ	Entièrement soluble dans l'eau
PERFORMANCE	~ 30,33 Kg / m ² (2 parties ESTS Imprimer: 1 partie eau)
ADHÉRENCE	≥ 0,40 MPa
EMBALLAGE	Fûts de 1 et 15 Kg
CONSERVATION	12 mois dans le récipient d'origine fermé, endroits couverts et sans humidité
NETTOYAGE de OUTILS	Les outils et les outils sont facilement nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse. Le produit durci, durci ou séché peut être retiré par des moyens mécaniques.

RÉSIDUS

L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

MEMOIRE DESCRIPTIF

Le conditionnement des supports non absorbants et / ou lisses avant l'application des mortiers ESTone.tex sera réalisé avec le pont d'adhésion EST-S Imprimer.

IMPORTANT

- Ne pas utiliser sur des supports avec de forts mouvements dimensionnels.
- Ne pas chevaucher dans des murs verticaux excessivement lourds.
- Ne pas appliquer d'épaisseurs de produit élevées. Vérifier les retenues et éviter formation de film et de couche.
- En cas d'endommagement du film EST-S Imprimer, il est nécessaire d'effectuer une application ultérieure du produit.
- Dépassement du temps maximum utile pour superposer le produit (72 heures), il est indispensable de faire une nouvelle application de EST-S Imprimer sur la couche précédente.
- Pour les applications sur supports non indiqués, consultez.

